

TECHNISCHES DATENBLATT

363 Flachkrepp

Hitzebeständig bis 110 °C.

EIGENSCHAFTEN

- Rückstandslos entfernbar durch gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und hohe Einsatzdauer
- UV-beständig
- hohe Temperaturbeständigkeit

EINSATZGEBIET

- Für Lackierarbeiten im Automobil-/ Autoreparaturbereich

TECHNISCHE DATEN

- Träger: Flachkrepp, imprägniert
- Kleber: Natur-Kautschuk
- Stärke: 0,15 mm
- Reißfestigkeit: 49 N / 10 mm
- Reißdehnung: 9 %
- Klebkraft Stahl: 2,9 N / 10 mm



6 Wochen



6 Wochen



110 °C

ANWENDUNGSGEBIET	EIGNUNG
Innen	●●●
Außen	●●●
Sensible Oberflächen	●
Holz lackiert/endbehandelt	●
PVC	●●
Stein*, Putz, Beton	●●●
Anmerkungen	

* Ausgenommen poröse Untergründe wie Marmor, Naturstein und Terrakotta.

● Geeignet ●● Gut geeignet ●●● Sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Produkte können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Produkt für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests sichergestellt werden.