

## Technische fiche

### Hannoband®-600

#### Productbeschrijving

Voegafdichtingstape uit flexibel polyurethaan schuim met impregnatie van acrylaatdispersie, hulp- en vulmiddelen. Voorgecomprimeerde rollen met acrylaatlijm om de montage te vergemakkelijken.

#### Producteigenschappen

- Belastinggroep DIN 18542 BG1
- Bouwmateriaal klasse DIN 4102-B1\*
- EN 1027 slagregendichtheid >600Pa\*
- EN 1026 a-waarde <1.0\*
- “Zeer lage emissie Plus” EMICODE®-EC1Plus

#### Toepassingsgebieden

Hannoband®-600 kan universeel ingezet worden voor het afdichten van voegen in hoogbouw. De preferentiële toepassingsgebieden zijn raamconstructie, houtbouw, prefabconstructie en metselwerk, kaderbouw en betonbouw.

Hannoband®-600 biedt bijzondere voordelen voor het afdichten van verbindingsvoegen en dilatatievoegen tussen de verschillende bouwdelen.

Hannoband®-600 rollen zijn universeel inzetbaar en kunnen door de voorcompressie ook in reeds bestaande voegen ingebracht worden.

#### Leveringsvorm

Voorgecomprimeerde rollen, zelfklevend aan één zijde, rollengte: 2 – 24 m, afhankelijk van de dikte van het materiaal. Geleverd in breedtes van 10 – 1000 mm.

#### Technische Gegevens

Kleur		Grijs
Spanningsgroep	DIN 18542	BG1*
Bouwmateriaal klasse	DIN 4102	B1, brandvertragend*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 1026	$an \leq 1 \text{ (m}^3 / \text{h m dPa)}^{1/3}$ *
Slagregendichtheid	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}^*$
Compatibiliteit met naburige bouwmaterialen	DIN 18542	Geslaagd*
Waterdampdiffusie	EN ISO 12572	$sd < 0.5 \text{ m}^*$
Emissies	EMICODE®	EC1Plus
Temperatuurbestendigheid	DIN 18542	80°C*
Toepassingsbereik		- 30° C tot 100° C
Opslagstabiliteit		18 maanden vanaf de productiedatum

\* DIN18542:2009-BG1 gecertificeerd



### Gebruik

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die in elk pakket is bijgevoegd. De herstelkarakteristieken zijn afhankelijk van het product, de opslagomstandigheden en de omgevingstemperatuur.

### Afmetingen

Voegdiepte [mm] (tF)	Nominaal voeg [mm] (bN)	Toepassingsbereik [mm]		Rollengte [m]	
		Min. (bmin)	Max. (bmax)	600	600 XL
>10	/2	1.5	2.5	12	24
>10	/3	2	4	12	24
>10	/4	3	7	10	15
>15	/6	4	9	7.5	15
>15	/8	5	12	5	10
>20	/10	7	15	4.3	7.5
>25	/12	8	20	3	5

### Reiniging

Maak de huid schoon met water en zeep. Impregneermiddel en / of lijmresten kunnen worden verwijderd met reinigingsmiddel op basis van petroleum. Neem veiligheidsinstructies in acht.

### Afval

Taperesten kunnen met het huisvuil worden weggegooid. Neem de lokale voorschriften in acht.

### Veiligheidsinstructies

Het product is op grond van de voorliggende gegevens en ervaringen geen gevaarlijke stof in de zin van de Verordening betreffende gevaarlijke stoffen en de overeenkomstige EG-Richtlijn. Toch raden wij aan om de zorg en hygiëne gebruikelijk bij de omgang met chemische stoffen in acht te nemen.

### Beperking van aansprakelijkheid

Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden met garantievorwaarden zijn van toepassing, en u kan deze raadplegen op [www.hanno.com](http://www.hanno.com). Deze technische fiche biedt niet-bindende informatie zonder garantie. De aangegeven instructies voor gebruik moeten aangepast worden aan de gegeven omstandigheden. De gebruiker is verplicht om de geschiktheid en de gebruiksmogelijkheid van het product na te gaan door het zelf te testen, om zo fouten, waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden, te voorkomen. Onder voorbehoud van technische veranderingen.