

Productfiche | GL-SV beglazingsblok



Beschrijving	GL-SV beglazingsblok
Afmetingen	Zie Roto Glas-Tec catalogus (CTL_15)
Toepassing	Beglazing van ramen en deuren
Toepassingsgebied	Met versterkt profielsysteem voor standaard beglazing
Materiaal	PP-B (polypropyleen)

Technische eigenschappen

		Testprocedure
Elasticiteit	1550 MPa	ISO 178
Dichtheid	1.04 g/cm ³	ISO 1183
Hardheid	D63 Shore D	ISO 868
Toegestane vloeigrens σ	29 MPa	ISO 527-2
Min. temperatuur	-30 °C	–
Max. temperatuur	+90 °C	–
Druksterkte	62 MPa	ISO 2039-1
Thermische geleidbaarheid λ	0.22 W/mK	ISO 22007
Zonder halogenen	Ja	–
Bestand tegen weekmakers	Ja	–

Productkenmerken

		Testprocedure
Toxiciteit bij brand	Vorming van CO / CO ₂ is erg waarschijnlijk	–
Brandgedrag	HB	UL 94
UV-bestendig	Ja	–
Bouwmateriaalklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1
Breeksterkte / drukvervorming	2039 kg (-20 °C) 1223 kg (+23 °C) 336 kg (+80 °C)	ift Rosenheim

Bijkomende informatie

		Testprocedure
Compatibiliteit van het materiaal	Geteste randcomposietmaterialen verkrijgbaar op aanvraag	ift richtlijn VE-05/01
REACH	Document verkrijgbaar op aanvraag	–