

Productbeschrijving

Voegdichtingsband van zacht polyurethaanschuim met acrylaatdispersie-impregnering, hulp- en vulstoffen. Voorgecomprimeerd rolmateriaal met acryl-hechtmiddel als montagehulp.

Producteigenschappen

- Belastingsgroep DIN 18542 BG1*
- Bouwmaterialenklasse DIN 4102-B1 *
- EN 1027 slagregendichtheid $\geq 600 \text{ Pa}$ *
- EN 1026 a-waarde $< 1,0$ *
- "Zeer lage emissie Plus" EMICODE®-EC1^{Plus}

Toepassingsgebieden

Hannoband®-600 kan universeel worden gebruikt voor het dichten van voegen in de hoogbouw. Geprefereerde toepassingsgebieden zijn ramenbouw, houtbouw, systeembouw, metselwerkbouw, vakwerkbouw en betonbouw.

Hannoband®-600 biedt met name voordelen voor het afdichten van aansluitvoegen en bewegingsvoegen tussen verschillende bouwcomponenten.

Hannoband®-600 op de rol is universeel te gebruiken en kan door de voorcompressie ook in reeds bestaande

voegen worden aangebracht.

Leveringsvorm

Voorgecomprimeerd op rollen, zelfklevend aan één zijde, rollengte: 2 - 18 m, afhankelijk van de materiaaldikte. Verkrijgbaar in breedtes van 10 - 1000 mm.

Verwerking

Neem a.u.b. de installatiehandleiding in acht die bij iedere doos worden meegeleverd. Het instelgedrag hangt af van de ouderdom van het product, de opslagomstandigheden en de omgevingstemperatuur.

Technische gegevens

Kleur		grijs
Belastingsgroep	DIN 18542	BG1, DIBt & MPA*
Bouwmaterialenklasse	DIN 4102	B1, vlamvertragend, MPA*
Luchtdoorlaatbaarheid	EN 1026	$a_n < 1 \text{ m}^3 / (\text{h m dPa}^{2/3})$, MPA*
Slagregendichtheid	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$, MPA*
Compatibiliteit van aangrenzende bouwmaterialen	DIN 18542	voldoet aan, MPA*
Waterdampdiffusie	EN ISO 12572	$s_d < 0,5 \text{ m}$, MPA*
Emissies	EMICODE®	EC1 ^{Plus} , GEV
Temperatuurstabiliteit	DIN 18542	80°C , MPA*
Toepassingsgebied		$-30^\circ\text{C t/m } +100^\circ\text{C}$
Opslagstabiliteit		18 maanden vanaf de productiedatum

* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover; DIBt: Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin, GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
D-30880 Laatzen
Duitsland

Telefoon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



Afmetingen

Voegdiepte [mm] (t _r)	Nominal e verbindi ng [mm] (b _N)	Toepassingsge bied [mm]	
		Min (b _{min})	Max (b _{max})
>10	/2	1,5	2,5
>10	/3	2	4
>10	/4	3	7
>15	/6	4	9
>15	/8	5	12
>20	/10	7	15
>25	/12	8	20

Reiniging

De huid wordt met water en zeep gereinigd. Impregneermiddel en/of lijmresten kunnen met een reinigingsmiddel op benzinebasis worden verwijderd. De veiligheidsvoorschriften a.u.b. in acht nemen.

Afvalverwijdering

Resten van de tape kunnen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. De plaatselijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsaanwijzingen

Het product is op grond van beschikbare gegevens en ervaringen geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening inzake gevaarlijke stoffen en overeenkomstig de EG-richtlijnen. Wij adviseren echter om bij de omgang met chemische stoffen de gebruikelijke zorgvuldigheid en hygiëne in acht te nemen.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Hierop zijn onze algemene verkoopvoorwaarden met garantievorwaarden van toepassing. U kunt deze bekijken op www.hanno.com. Dit technisch specificatieblad adviseert vrijblijvend en zonder waarborgen. De vermelde verwerkingsaanwijzingen moeten aan de desbetreffende omstandigheden worden aangepast. De verwerker is verplicht om de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid proefondervindelijk vast te stellen om fouten te voorkomen, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Technische wijzigingen voorbehouden.

De nieuwste versie van dit technisch specificatieblad kunt u op info@hanno.com opvragen.