

BELGA PLASTICS

SMART BUILDING SOLUTIONS

BELGAcoat^{LR}

PRODUCTBESCHRIJVING

VLOEIBAAR RUBBER COATING VOOR ALLE TOEPASSINGEN IN CONTACT MET STAAND WATER
Belgacoat^{LR}/LIQUID RUBBER is een hoogtechnologische, watergebaseerde polymeedispersie die op diverse ondergronden aangebracht kan worden met een langharige borstel of rol en die na uitdroging een zeer flexibel, elastisch, water- en luchtdicht membraan vormt.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- uitstekende adhesie op alle BelgaClima folies alsook op minerale ondergronden (steen, beton, cellenbeton, cellenglas, hout+houtderivaten, ...), kunststoffen (PVC, PES, PU, EPDM, TPO, ...) en metalen (koper, zink, aluminium, staal, inox, ...)
- beschermt metalen tegen corrosie
- UV-bestendig (volgens QUV EN 927-6)
- zeer flexibel
- blijvend elastisch (>1000%)
- VOC-vrij en niet toxisch

TOEPASSINGSGEBIED

Belgacoat^{LR} is ontwikkeld voor de aansluiting van BelgaClima folies (zoals bijvoorbeeld Belgafoil^{BLACK} en Belgafoil^{SA-L}) met de waterdichte laag van platte daken of terrassen. Door toepassing van Belgacoat^{LR} worden dit soort aansluitingen blijvend waterdicht en UV-stabiel gemaakt.

VERWERKING

Het oppervlak waarop Belgacoat^{LR} gaat aangebracht worden moet draagkrachtig zijn (loshangende delen verwijderen), olie-, vet- en stofvrij. Eventuele cementslurrie op beton moet vooraf verwijderd worden. Grotere scheuren, plooien of openingen dienen eerst hersteld te worden. Belgacoat^{LR} goed oproeren voor gebruik en vervolgens aanbrengen (1 tot 1.5 kg/m² per laag) met een langharige borstel of rol. Belgacoat^{LR} is donkerbruin van kleur bij het aanbrengen en kleurt zwart nadat het is uitgehard. Belgacoat^{LR} kan aangebracht worden op licht vochtige ondergronden (niet aanbrengen bij regenweer), maar nooit aanbrengen op bevroren ondergronden en niet verwerken bij temperaturen lager dan 5°C. Om een optimale kwaliteit te garanderen bevelen wij aan om Belgacoat^{LR} in twee (gekruiste) lagen aan te brengen. Steeds laten drogen vooraleer een volgende laag aan te brengen.

VERPAKKING

Belgacoat^{LR} is verpakt in emmers van 5kg.

SCHOONMAKEN

Niet uitgedroogde resten Belgacoat^{LR} op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgacoat^{LR} mogen weggebracht worden naar het containerpark.
De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Product	watergedragen polymeedispersie op basis van rubber, bitumen en lijmen
Soortelijk gewicht	± 1,01 kg/l
Nat verbruik (indicatief, afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte)	± 1 kg/m ² per laag
Minimum verwerkingstemperatuur	vanaf +5°C
Droogtijd	regenbestendig na 60 tot 120 min., i.f.v. omgevings-temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond
Houdbaarheid	12 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de ongeopende, originele verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 25°C
Vluchtige organische bestanddelen (VOC)	geen

BELGA PLASTICS

SMART BUILDING SOLUTIONS

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaplastics.be.