

Belgapowerseal^{PF}



PRODUCTBESCHRIJVING

Belgapowerseal^{PF} is een hoogwaardige, blijvend elastische en extreem sterke luchtdichtingslijm op rol. Hij is uitermate geschikt voor de snelle en luchtdichte aansluiting van alle folies uit het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer sterke kleefkracht op vele ondergronden zoals bijvoorbeeld beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC (in geval van vezelige of licht stoffige materialen het oppervlak eerst voorbehandelen met Belgaprimer¹⁰⁰)
- Geen bevestigings- of aandruklat vereist
- Blijvend elastisch
- Geen droogtijd vereist, bereikt reeds na 10min 80% van de definitieve verbindingsterkte (volledige verbindingsterkte na 24u)
- EMICODE[®] EC1^{PLUS}
- Zeer hoge afpelbestendigheid
- Extreem vormstabiel, o.a. door de ingebouwde diagonaalwapening (geen koudvloei, ook niet bij temp. >40°C)
- Eenvoudig afscheurbaar, geen mes nodig
- Weers- en waterbestendig, verouderingsstabiel
- Rollengte 16m

TOEPASSINGSGBIED

Belgapowerseal^{PF} is ontwikkeld voor de snelle en duurzaam luchtdichte verlijming van de verschillende folies uit het BelgaClima gamma met aangrenzende bouwelementen zoals beton, steen, hout, pleister, aluminium en PVC.

VERWERKING

De ondergronden waarop verlijmd wordt moeten droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Bij verlijming op raamprofielen in aluminium of PVC dient zeer grondig ontvet te worden. Er kan niet verlijmd worden op bevroren ondergronden. Bij vezelvormige (bijv. zachte houtvezelplaten) of licht stoffige (bijv. gipsvezelplaten) materialen moet de ondergrond steeds voorbehandeld worden met Belgaprimer¹⁰⁰.

VERPAKKING

8 rollen van 16m lengte per karton.

SCHOONMAKEN

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgapowerseal^{PF} mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Materiaal		gemodificeerde, vezelversterkte acrylaat-polymeerfilm
Afmetingen	dikte	2,5mm
	breedte	12mm
	lengte	16m per rol
Kleur		opaak
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Vorstbestendigheid tijdens transport		tot -30°C
Houdbaarheid		12 maanden, droog en vorstvrij bewaard in de ongeopende, originele verpakking.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsrichtlijnen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

