

Belgatape^{KS}



PRODUCTBESCHRIJVING

LUCHTDICHTE, VOLVLAKS ZELFKLEVENDE EN DAMPOPEN KLEEFBAND. UITERMATE GESCHIKT VOOR DE BUITENZIJDE VAN VLIESGECACHEERDE GEVELISOLATIE. De tape bestaat uit een dampopen vliesmembraan. Dankzij de over de volledige oppervlakte sterk zelfklevende onderkant kan de tape heel gemakkelijk rechtstreeks op de vliescachering worden aangebracht, zonder bijkomende primer.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- dampopen
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- overschilderbaar
- verwerkbaar bij lage temperaturen
- luchtdicht
- blijvend elastisch
- zéér sterk hechtende lijmlaag (IGT)

TOEPASSINGSGBIED

Belgatape^{KS} is uitermate geschikt voor het slagregendicht en dampopen afkleven van de naden tussen vliesgecacheerde isolatieplaten in geveltoepassingen.

VERWERKING

Zorg ervoor dat op het te bekleven oppervlak geen film, bijv. van vocht, vet, vuil, enz. ligt die het kleefcontact met het oppervlak bemoeilijkt. Controleer de hechting op de ondergrond in kwestie. De ondergrond moet voldoende glad en stevig zijn. Eventueel moeten sterk zuigende ondergronden voorbehandeld worden met een geschikte primer (bijv. Belgaprimer¹⁰⁰). Verwijder de afdeklaag, kleef de folie op de isolatieplaten en druk over het hele oppervlak stevig aan.

VERPAKKING

- op rollen met een lengte van 25 m
- leverbaar in diverse breedtes

	breedte	rollen per doos
<i>Belgatape^{KS 50}</i>	50 mm	8 rollen x 25 m
<i>Belgatape^{KS 150}</i>	150 mm	2 rollen x 25 m
<i>Belgatape^{KS 200}</i>	200 mm	2 rollen x 25 m

SCHOONMAKEN

Reinig de huid met water en zeep. Lijmresten kunt u verwijderen met een reinigingsmiddel op basis van benzine. Gelieve de veiligheidsvoorschriften na te leven.

AFVALVERWERKING

Restanten Belgatape^{KS} mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.



TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur		zwart
Productopbouw vezels/folie	*	PP-vlies - PP-folie - PP-vlies - lijm
Lijm		acrylaatlijm
Gewicht	EN 1848-2	± 345 g/m ²
Waterbestendigheid	EN 1928	W1
Slagregendichtheid	EN 1027	SRD > 600 Pa
Dikte	DIN 53855	± 0,5 mm
μ_d-waarde	EN 1931	± 0,04 m
Brandgedrag	EN 13501	klasse E
Emissies	EMICODE [®]	EC1 ^{PLUS}
Scheurkracht folie	EN 12311-1	MD 260 ± 30 N/50mm CD 180 ± 20 N/50mm
Rek	EN 12311-1	MD 76% (± 20%) CD 50% (± 20%)
Temperatuurbestendigheid	*	-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	*	+5°C tot +40°C; men dient te controleren dat er geen scheidingsfilm aanwezig is door bijv. vocht, ijs of rijm!
Natuurlijke vertering/UV		12 maanden
Houdbaarheid	*	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met onze plaatsingsvoorschriften!

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievoorzwaarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaclima.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaclima.be.

Opmerking: Bij het gebruik van luchtdichtingsmaterialen (folies, lijm, kleefbanden, manchettes) die geen deel uitmaken van het BelgaClima gamma in combinatie met onze BelgaClima luchtdichtingsproducten vervalt elke vorm van systeemgarantie. Eventuele luchtlekken die hiervan het gevolg zouden zijn, vallen volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

