

Technisch specificatieblad

Hannoband®-3E UA

Productbeschrijving

Hannoband®-3E UA is een voorgecomprimeerde en geïmpregneerde multifunctionele voegafdichtingstape voor het afdichten van alle functionele gebieden in raamvoegafdichting met één product. De tape voldoet aan alle eisen voor luchtdichte en slagregendichte afsluiting.

Producteigenschappen

- Slagregendicht ≥ 600 Pa volgens EN 1027
- Luchtdicht $a_n < 0,1$ (overeenkomstig DIN 18542:2020 = MF2)
- Weerbestendig
- Weersonafhankelijke installatie
- "Zeer lage emissie Plus" EMICODE®-EC1^{Plus}

Toepassingsgebieden

Hannoband®-3E UA kan voor het afdichten van de onderste verbindingssnaden van ramen worden gebruikt. Voor de overdracht van de belasting moet een schroefverbinding worden gemaakt die een gedefinieerde transmissie van de krachten in de bouwconstructie mogelijk maakt! Dankzij de verschillende tapebreedtes en -diktes kan een grote verscheidenheid aan voegbreedtes en diktes van raamprofielen worden afgedicht. Hannoband®-3E UA is niet geschikt voor bewegingsvoegen in het gevelgebied. Gebruik hiervoor een tape van belastingsgroep 1 gecontroleerd volgens DIN 18542, bijv. Hannoband®-BG1.

Leveringsvorm

Voorgecomprimeerd op rollen, enkelzijdig klevend met functionele membranen.

Verwerking

Neem a.u.b. de installatiehandleiding in acht die bij iedere doos worden meegeleverd. Het instelgedrag hangt af van de ouderdom van het product, de opslagomstandigheden en de omgevingstemperatuur.

Speciale aanwijzingen

Neem onze installatiehandleiding in acht, met name de informatie over het hijsgedrag en de bevestiging. Afhankelijk van de weersomstandigheden hebben de membranen enige tijd nodig voor de definitieve en gelijkmatige druk op de voegflanken. Lektesten dienen



daarom pas vier weken na de professionele installatie te worden uitgevoerd.

Afmetingen

Afmeting	Voegdiepte	Toepassingsgebied	
		Minimaal	Maximaal
30/4-9 35/4-9 40/4-9	30 35 40	4	9
30/6-15 35/6-15 40/6-15	30 35 40	6	15
30/10-20 35/10-20 40/10-20	30 35 40	10	20
30/15-30 35/15-30 40/15-30	30 35 40	15	30

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
D-30880 Laatzen
Duitsland

Telefoon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com



Technische gegevens

Kleur		zwart, met functionele membranen
Brandgedrag	EN 13501	Klasse E; P-NDS04-717, MPA*
Voegdoorlatendheidscoëfficiënt	EN 12114	$a_n < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h m dPa}^{2/3})$, MPA*
Slagregendichtheid	EN 1027	$\geq 600 \text{ Pa}$, MPA*
Bestendigheid tegen condensvorming	DIN 18542:2009	gegeven, BG R, MPA*
Temperatuurstabiliteit		-30 °C tot + 80 °C
Warmtegeleidbaarheid	EN 12667	$\lambda \leq 0,0428 \text{ W/m K}$, MPA*
Waterdampdiffusiecoëfficiënt	EN ISO 12572	Vochtigheidsaanpassingsvermogen $\mu=10-47$, MPA*
Compatibiliteit met conventionele bouwmaterialen		gegeven, MPA*
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +30°C. Vanaf +20°C tape verkoelen, indien nodig voorverwarmen bij lage temperaturen.
Emissies	EMICODE [®]	EC1 ^{Plus} , GEV*
Houdbaarheid		12 maanden, droog, bij kamertemperatuur in oorspronkelijke verpakking

* MPA: Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Hannover; , GEV: Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Reiniging

De huid wordt met water en zeep gereinigd. Impregneermiddel en/of lijmresten kunnen met een reinigingsmiddel op benzinebasis worden verwijderd. De veiligheidsvoorschriften a.u.b. in acht nemen.

Afvalverwijdering

Resten van de tape kunnen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. De plaatselijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsaanwijzingen

Het product is op grond van beschikbare gegevens en ervaringen geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening inzake gevaarlijke stoffen en overeenkomstig de EG-richtlijnen. Wij adviseren echter om bij de omgang

met chemische stoffen de gebruikelijke zorgvuldigheid en hygiëne in acht te nemen.

Aansprakelijkheidsbeperkingen

Hierop zijn onze algemene verkoopvoorwaarden met garantievorwaarden van toepassing. U kunt deze bekijken op **www.hanno.com**. Dit technisch specificatieblad adviseert vrijblijvend en zonder waarborgen. De vermelde verwerkingsaanwijzingen moeten aan de desbetreffende omstandigheden worden aangepast. De verwerker is verplicht om de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid proefondervindelijk vast te stellen om fouten te voorkomen, waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Technische wijzigingen voorbehouden.

De nieuwste versie van dit technisch specificatieblad kunt u op **info@hanno.com** opvragen.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3-5
D-30880 Laatzen
Duitsland

Telefoon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

