

## Product

Seal-it® WOODBOND D3 is een hoogwaardige, waterbestendige witte houtlijm. Specifiek voor het verlijmen van houtverbindingen in meubels, kozijnen, prefab-elementen, deuren e.d., op basis van PVAC, welke door waterverdamping uit de massa transparant uithardt, tot een duurzame houtlijm.

## Toepassingen

- Specifiek voor het verlijmen van allerlei houtverbindingen in houtconstructies.

## Eigenschappen

- Dispersie basis.
- Reukarm.
- Waterbestendig, conform EN 204 D3.
- Veelzijdig binnen en buiten toepasbaar, mits niet onderhevig aan weersinvloeden.
- Uitstekende hechting op niet vethoudende houtsoorten.
- Droogt transparant op.
- Vloeibaar.
- Uitstekende verwerkingseigenschappen, waardoor gebruiksvriendelijk.
- Goed schuur- en overschilderbaar (kan zichtbaar blijven bij transparante verf/lak).
- Specifiek voor het verlijmen van allerlei houtverbindingen in houtconstructies.



## Standaard assortiment

Kleur	12 x 250gr flacon	6 x 750gr flacon
Wit	SI-730-0000-250	SI-730-0000-750

Overige verpakking emmer/ibc.

## Technische productgegevens

<b>Materiaal soort</b>		Pvac lijm
<b>Dichtheid</b>		1.08 g/ml
<b>Gebruik</b>		120-200 g/m <sup>2</sup>
<b>Opentijd</b>		Ca. 7 tot 10 min.
<b>Uitharding</b>	+23C/50%RH	24 uur
<b>Viscositeit</b>		15.000 mpas

## Applicatie condities

- Op schone, droge, vet-, stofvrije, draagkrachtige en verdraagzame omgeving en ondergrond tussen +5°C en +30°C.
- Opentijd ca. 7 tot 10 min.
- Aanbrengen met kwast, lijmkam, lijmwal.
- Wij adviseren om verlijmde vlakken, minimaal 10 min. in te klemmen direct nadat de lijm is aangebracht.
- Ondergronden geheel ontdoen van losse bestanddelen.
- Ondergronden eventueel goed ontvetten met Seal-it 510 Cleaner.
- Voor gebruik eerst een hechtingstest uitvoeren om hechting te bepalen.

## Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking maximaal 15 maanden na productie datum. Koel en droog opslaan tussen +5°C en +25°C.

## Temperatuurbestendigheid

- Tussen +5°C en +30°C.

## Beperkingen & aanbevelingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PFTE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden. Niet aanbevolen voor hout boven de 15% vochtgehalte.
- Is overschilderbaar met synthetische- en dispersieverven na uitharding i.v.m materiaalkrimp.
- Bij gebruik van hoog-gevulde dispersieverven kan de verflaag scheuren en/of barsten

## Reinigen

Direct na gebruik gereedschap schoonmaken met water. En handen met water en zeep of de 515 Ultra Wipes.

## Veiligheid & gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt deze goed met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

## Garantie & aansprakelijkheid

Connect Products BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstermijn, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de



verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

