

BELGApowerprimer^{SPRAY}



PRODUCTBESCHRIJVING

HOOGWAARDIGE, SPUITBARE CONTACTLIJM

Belgapowerprimer^{SPRAY} is een zeer hoogwaardige hittebestendige contactlijm voor de hechting van de meest voorkomende bouw- en industriële materialen. Belgapowerprimer^{SPRAY} is geschikt voor de hechting van EPDM, rubber, kurk, linoleum, hout, HPL, Polyether, alle soorten kunststof (behalve PE en PP). Het product heeft een temperatuurbestendigheid van 110°C.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- extreem krachtig
- hittebestendig
- sneldrogend
- universeel toepasbaar
- gebruiksklaar
- DCM vrij

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het verlijmen van alle soorten EPDM (Amerikaans en Europees). Voor het verlijmen van bijna alle soorten dakbedekking op alle ondergronden. Belgapowerprimer^{SPRAY} heeft diverse testcertificaten en is goedgekeurd volgens de nieuwe normen van het ATG en het Europees besluit voor oppervlaktelijmen.

PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN

De te verlijmen materialen droog en stof en vetvrij maken. Daarna de contactlijm rustig verspuiten op de beide te verlijmen oppervlakten. Een afstand tussen ondergrond en spuitpistool van 30 cm is ideaal. De lijmbanen bij voorkeur zonder overlapping aanbrengen. Na 2 à 4 minuten de beide ondergronden aan elkaar verlijmen en stevig aandrukken of walsen. Bij overlappend spuiten tenminste de open tijd verdubbelen. Bij zeer poreuze ondergronden goed controleren of er voldoende contact is tussen de beide lijmlagen. Eventueel een extra laag aanbrengen.

VERPAKKING

500 ml spuitbus

AFVALVERWERKING

Lege verpakkingen Belgapowerprimer^{SPRAY} moeten naar een geschikt inzamelpunt (containerpark) gebracht worden. Restanten Belgapowerprimer^{SPRAY} en lege verpakkingen mogen niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

TECHNISCHE KENMERKEN

Materiaal	SBR polymeer mix
Open tijd	3-4 min.
Vaste stofgehalte (±)	35 %
Kleur	amber/blauw/rood
Spray patroon	WEB
VOC	544 g/l
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +110°C
Verbruik	70-80 g/m ²
Maximale opbrengst	140 m ²
Houdbaarheid	12 maanden mits volgende voorwaarden in acht genomen: bescherm tegen extreme temperaturen, bewaar in omgeving met temperaturen tussen 15°C en 35°C, bescherm tegen rechtstreekse UV-zonnestraling. Zet de primer niet neer op een koude betonnen vloer. Lage temperaturen kunnen Belgapowerprimer ^{SPRAY} dik maken, zodat deze niet meer goed te verspuiten is. Bewaar in originele, ongeopende verpakking.

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

Het product bevat vluchtige en ontvlambare solventen. We bevelen aan om bij het hanteren van dit soort chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen (niet roken, lassen of open vuur maken). Werk steeds met handschoenen en zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Consulteer het veiligheidsblad.

SPECIALE AANWIJZINGEN

Gelieve rekening te houden met de plaatsingsrichtlijnen! Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

AANSPRAKELIJKHEID

Onze algemene verkoops- en garantievooraarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op www.belgaplastics.be. Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op www.belgaplastics.be.